

OLAF SYL RESTAURA **finitura decorativa a pennello**

CARATTERISTICHE GENERALI

Finitura decorativa a base di resine acriliche e silossaniche per applicazioni in esterno. La sua granulometria selezionata (0,5-0,7 mm), opportunamente selezionate per l'effetto rustico, permette di ottenere un effetto rustico con chiari e scuri che la rendono idonea per il restauro di centri storici.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- E' preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO

preparazione su MURATURE NUOVE:

Gli intonaci dovranno essere maturi e asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente ancoranti. Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi. al fine di ottimizzare gli assorbimenti è indicato l'uso del PRIMER SILLOSSANICO 328 diluito opportunamente con acqua. Applicare quindi una mano di OLAF SYL FARBE diluito al 20% con acqua e colorato a tintometro nel colore della finitura. In caso di intonaci poco assorbenti applicare direttamente OLAF SYL FARBE

preparazione su MURATURE VECCHIE:

Superfici vecchie con pitture bene ancorate saranno pulite e depolverate. Superfici con pitture non adeguatamente ancorate saranno carteggiate, raschiate od eventualmente sverniciate. Si procederà poi con la stuccatura e la carteggiatura di eventuali imperfezioni a cui seguirà un'accurata pulizia dei supporti che dovranno risultare esenti da polveri o parti scarsamente coerenti. Gli stucchi andranno isolati. Procedere applicando una mano di fissativo PRIMER SILLOSSANICO 328 diluito con acqua fino al 10% in volume. Applicare quindi una mano di OLAF SYL FARBE diluito al 20% con acqua e colorato a tintometro nel colore della finitura.

FINITURE:

Applicare una prima mano di idropittura OLAF SYL RESTAURA diluito con acqua al 10% in peso.

CONSIGLI APPLICATIVI:

L'applicazione di OLAF SYL FARBE può essere effettuata a rullo o a pennello. Ad essiccazione avvenuta (almeno 12 ore) applicare in mano unica OLAF SYL RESTAURA diluito al 10% in peso acqua. Per ottenere il corretto effetto estetico, l'applicazione deve essere effettuata esclusivamente a pennello, meglio se con pennello di dimensioni 15x5 cm. La distribuzione di OLAF SYL RESTAURA dovrà essere fatta lavorando il materiale a pennellate incrociate, con movimenti non ripetitivi, per ottenere superfici dove si alternano zone lisce e zone più opache e rustiche. L'effetto estetico desiderato si evidenzierà a prodotto completamente essiccato. La particolare formulazione contribuisce a mascherare difetti di ripresa in facciata e semplifica la posa in opera; eventuali accumuli di prodotto non sono visibili ad essiccazione completa.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimeri acrilici e silossanici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati.
PESO SPECIFICO	1550 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	66 ± 1%
RESA	6 m ² /l (due mani intonaco civile)
VISCOSITÀ	20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
ASSORBIMENTO D'ACQUA (UNI EN 1062-3)	W ₂₄ = 0,08 Kg/m ² h ^{0,5}
PERMEABILITA' AL VEPORE (EN ISO 7783-2)	Sd = 0,110 m
TINTA	Bianco, tinte al campione
RICOPERTURA	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	5 - 14 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Pennello 5-15% vol.

VOCE DI CAPITOLATO:

Consolidante riempitivo per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche a granulometria calibrata e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 1 mano di prodotto con consumo medio di 0,170 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non garantiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it