COLORI NUTINI SRL

SCHEDA TECNICA REV. 02

OLAF® GREEN NATURA
Finitura Decorativa con Argilla Toscana

CARATTERISTICHE GENERALI

L'argilla, roccia sedimentaria dalle innumerevoli proprietà, è uno dei materiali più utilizzati fin dall'antichità anche in edilizia. Dal suo impiego abbinato a tecnologie moderne nasce una finitura decorativa dalla texture avvolgente , ideale per ottimizzare il comfort abitativo della casa. Selezionata per il suo ottimo punto di bianco e per la sua elevata purezza, in Olaf Green Natura sono racchiuse tutte le caratteristiche naturali dell'argilla:

- elevato potere riempitivo (due mani di prodotto applicato a pennello lasciano un film di circa 200µm)
- regola l'umidità dell'aria
- mantiene costante la temperatura degli ambienti
- assorbe i rumori
- protegge dai campi elettromagnetici
- trattiene gli inquinanti dell'aria
- mantiene i colori stabili alla luce

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- E' preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO

3D Board:
E' possibile applicare OLAF® GREEN NATURA direttamente sui pannelli, dopo 48/96 ore dalla loro istallazione su muro.

Intonaco nuovo:
Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare OLAF® GREEN NATURA; attendere 4/6 ore tra una mano e l'altra.

Intonaco stagionato:

- Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di OLAF® GREEN NATURA ; attendere 4/6 ore tra una mano e l'altra.
- Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco micro-fessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm): asportare le zone in fase di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciar stagionare minimo 10 giorni. Applicare OLAF® GREEN NATURA; attendere 4/6 ore tra una mano e l'altra.

Cartongesso:
Dopo stuccatura applicare direttamente OLAF® GREEN NATURA e attendere 4/6 ore tra una mano e l'altra

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Fitnitura decorativa per interni a base di argilla toscana, cariche a granulometria selezionata e pigmenti resistenti alla luce
PESO SPECIFICO	1.380± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	52 ± 2%
RESA	6/7 m^2/l (due mani intonaco civile)
VISCOSITÁ	18000 ± 500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco, tinte al campione
RICOPERTURA	4/6 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	0.75 – 4 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Pennello pronto all'uso. Max 10% di diluizione per mantenerne l'effetto. Altrimenti diluire fino al 20%.
PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN ISO 7783:2012)	Sd = 0.0344 µ = 207 CLASSE V1 ALTA Spessore misurato 166 µm

VOCE DI CAPITOLATO:

Fitnitura decorativa per interni a base di argilla toscana, cariche a granulometria selezionata e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte una mano di prodotto con consumo medio di 0,170 l/m^2.

Al m^2 €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non garantiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.

COLORI NUTINI SRL

Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it