

# OLAF<sup>®</sup> QUARZO

## Rivestimento murale acrilico alcali-resistente

**CARATTERISTICHE GENERALI** Rivestimento murale acrilico alcali-resistente per esterno ed interno, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa. Il prodotto è indicato per proteggere e decorare superfici nuove o precedentemente pitturate con prodotti a base di leganti organici. Il forte potere riempitivo, la facilità di applicazione e l'ottima traspirabilità lo rendono idoneo per finiture di pregio. Può essere eventualmente fornito nella versione antialga e tinteggiata con le tradizionali paste coloranti concentrate o con qualsiasi sistema tintometrico, garantendo un'ottima tenuta di tinta, compatibilmente con il tipo di pigmenti usati (soprattutto gialli e rossi di natura organica).

### AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- E' preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

#### Intonaco nuovo:

Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di OLAF<sup>®</sup>IX MICRO o PRIMER 328 (ciclo silossanico); dopo 12 ore, applicare 2 mani di OLAF<sup>®</sup> QUARZO.

#### Intonaco stagionato:

- Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di OLAF<sup>®</sup>IX PIGMENTATO o OLAF<sup>®</sup>SYL FONDO (ciclo silossanico); dopo 12 ore applicare 2 mani di OLAF<sup>®</sup> QUARZO.
- Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco microfessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm): asportare le zone in fase di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciar stagionare minimo 10 giorni. Applicare FONDO FIX 425 ed eventualmente OLAF<sup>®</sup> UNIFORMANTE una o più mani in funzione delle problematiche del supporto; dopo 12 ore applicare 2 mani di OLAF<sup>®</sup> QUARZO.

## DATI TECNICI

|                           |  |
|---------------------------|--|
| COMPOSIZIONE              | A base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, sabbie di quarzo, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati |
| PESO SPECIFICO            | 1600 ± 20 g/l (a 20°C)   |
| SOLIDI IN PESO            | 70 ± 2%  |
| RESA                      | 5 m <sup>2</sup> /l (due mani intonaco civile)   |
| VISCOSITÀ                 | 20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-1/10 rpm a 25°C)   |
| TINTA                     | Bianco, basi e tinte al campione   |
| RICOPERTURA               | 18 h (a 20°C / 65% U.R.)   |
| CONFEZIONI                | 5 - 14 litri   |
| APPLICAZIONE E DILUIZIONE | Rullo 20% vol.<br>Pennello 30% vol.  |

### VOCE DI CAPITOLATO:

Finitura riempitiva per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, sabbie di quarzo e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,200 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)  
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300  
E-mail: colorinutini@colorinutini.it