

SCHEDA TECNICA REV. 01

NAOMI® SEMILAVABILE Idropittura traspirante professionale

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropittura traspirante professionale per interno, indicata per la pitturazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate; di facile applicazione, possiede una buona copertura da bagnato e da asciutto, con finitura vellutata extra fine, non screpola e non spolvera.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muro nuovo:

Applicare una mano a pennello di $\mathsf{OLAF}^{@}$ IX; dopo minimo 4 ore applicare due mani di $\mathsf{NAOMI}^{@}$ SEMILAVABILE.

Muro già pitturato:

- Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di OLAF[®] IX ed una di NAOMI[®] SEMILAVABILE solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di NAOMI[®] SEMILAVABILE su tutta la superficie.
- Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di OLAF[®] IX, sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare una mano di NAOMI[®] SEMILAVABILE sulle eventuali stuccature e due mani su tutta la superficie.

DATI TECNICI

| COMPOSIZIONE | A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche ed additivi selezionati |
|------------------------------|--|
| PESO SPECIFICO | 1700 ± 20 g/l (a 20°C) |
| SOLIDI IN PESO | 68 ± 2% |
| RESA | 5 m ² /l (indicativa su 2 mani) |
| VISCOSITÁ | 20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) |
| TINTA | Bianco - Colore 02 |
| RICOPERTURA | 4 h (a 20°C / 65% U.R.) |
| CONFEZIONI | 2,5 - 5 - 10 - 14 litri |
| APPLICAZIONE E DILUIZIONE | Rullo 30% vol. Pennello 40% vol. |

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura murale traspirante per interno, indicata per la pitturazione di superfici nuove o precedentemente pitturate; a base di copolimero sintetico in dispersione acquosa. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,200 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.

